# weber.tene classic

mortero acrílico acabado fratasado y gota

- TRANSPIRABLE.
- APLICACIÓN RÁPIDA Y SIMPLE.
- IMPERMEABLE.
- MUY ADHERENTE.
- COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE SOPORTES.
- AMPLIA GAMA DE COLORES.

## APLICACIONES

Revestimiento sintético-mineral para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores.
- En exteriores e interiores.
- En muros y techos.

**Soportes:**
• Mortero tradicional, hormigón, mortero monocapa **weber.cal basic**, yeso y cartón-yeso.
• Sobre pinturas o revestimientos sintéticos antiguos en rehabilitación, siempre que estén en buen estado y bien adheridos al soporte.

## OBSERVACIONES

• No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas menos de 45º.
• Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.




## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los soportes deben ser planos, estables y resistentes, y estar limpios.
- Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar la imprimación **weber DR**.
- Sobre soportes muy absorbentes (por ej. yeso), aplicar previamente una capa de **weber CT**.

## MODO DE EMPLEO

El producto se suministra listo al uso, sólo es necesario remover el contenido del envase para homogeneizar la pasta. Puede añadirse hasta 1 litro de agua por bidón para la aplicación a pistola.



- Aplicar **weber.tene classic** con pistola de proyección para obtener el acabado gota, o con llana para el acabado fratasado.



- La gota obtenida con la pistola de proyección puede aplanarse con un paletín, triángulo plástico, etc.



- Fratasar el material con un fratás de madera o plástico, cuando tenga la consistencia adecuada.

Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar juntas de trabajo, o bien para marcar despieces intencionados.

## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

- Espesor de aplicación: 2-3 mm.
- Tiempo de fratasado: 15-30 min.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada

## PRESTACIONES

- Adherencia:
  - sobre hormigón: superior a 15 kg/cm².
  - sobre mortero: 14 kg/cm².
  - sobre **weber.cal basic**: 14 kg/cm².
  - sobre yeso: 7 kg/cm².
- Permeabilidad al vapor: 62 g/m² día.
- Comportamiento al fuego: M1 (no inflamable)

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en laboratorio conforme a la norma Europea EN 12004, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

# weber.tene classic

mortero arílico acabado fratasado y gota

## PRESENTACIÓN

Bidón de 25 kg. Palets de 600 kg (24 unidades).

## RENDIMIENTO

2,5-3 kg/m² aplicado con pistola de proyección.
3,5-4 kg/m² aplicado con llana.




## COLORES

Gama de 24 colores.

## CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado
y al abrigo de la humedad.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30 ºC.
- No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con fuerte calor, o con riesgo de heladas.

## COMPOSICIÓN

Resinas acrílicas, cargas y pigmentos minerales, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

**Cataluña** - Ctra. C-17, km. 2 - 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) - Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 - Ctra. C-14, km. 23 - Polígono Roques Roges n° III, C/ Tramuntana s/n - 43460 ALCOVER (Tarragona) - Tel. 977 76 70 00 - Fax: 977 76 70 10 **Centro** - Área Empresarial Andalucía, Sector 1, C/ de las Marismas n° 11 - 28320 PINTO (Madrid) - Tel. 91 691 89 90 - Fax: 91 691 89 91 **Levante** - Polígono Industrial Cotes n° 3 - 46680 ALGEMESÍ (Valencia) - Tel. 96 248 20 69 - Fax: 96 242 19 07 **Norte** - Carretera de Madrid a Irún, km. 297 - 09219 SANTA MARÍA RIBARREDONDA (Burgos) - Tels. 947 35 40 55 / 35 41 88 - Fax: 947 35 42 18 **Murcia** - Ctra. MU-602, km. 43 - Parque Industrial de Alhama - 30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) - Tel. 968 63 66 00 - Fax: 968 63 18 25 **Baleares** - Can Socies 9 A, Secar de la Real - 07010 PALMA DE MALLORCA (Baleares) - Tel. 971 76 83 71 - Fax: 971 76 83 36 **Canarias** - C/ La Campana n° 10, Polígono Industrial San Isidro - 38108 ROSARIO (Tenerife) - Tel. 922 61 36 00 - Fax: 922 61 37 00 - Los Moriscos s/n - Apdo. de Correos 66 - 35250 INGENIO (Las Palmas) - Tel. 928 57 46 70 - Fax: 928 57 47 70 **Andalucía** - Polígono Industrial La Isla, C/ Sestercio n° 9 - 41700 DOS HERMANAS (Sevilla) - Tel. 954 93 16 90 - Fax: 954 93 02 94 **Galicia** - Parque Empresarial Melide, C.N. 547, km. 45 -15800 MELIDE (La Coruña) - Tels. 981 81 53 00 / 81 53 09 - Fax: 981 81 53 04 **Aragón** - Autovía de Logroño, km. 13 - Polígono Utebo 1 naves 2-3 - 50180 UTEBO (Zaragoza) - Tel.976 78 66 39 - Fax: 976 79 20 23.
**Línea Consulta: 900 35 25 35 - www.weber.es - E-mail: info@weber.es**

